4 Seasons™

ΨΥΧΡΟ ΧΡΩΜΑ COOL PAINT

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Diluare
5 - 10 %

Acoperire
11 - 13 m² / L

Aplicare
perie, trafalet sau pistol airless

Uscare
1 - 2 ore

Vopsea 100% acrilică de înaltă calitate pentru exterior

» Durabilitate ridicată și rezistență la radiațiile solare

» Alb strălucitor și nuanțe vibrante

» Rezistentă la toate tipurile de intemperii

Vopsea 100% acrilică, de înaltă calitate, pentru exterior. Este fabricată cu o tehnologie avansată, care îi conferă o rezistență excepțională la murdărie și poluanți, menținând astfel suprafața curată timp îndelungat. De asemenea, vopseaua este foarte rezistentă la intemperii (radiații solare, ploaie) și la poluarea atmosferică, fapt care prelungește durata de viață a suprafeţei vopsite. Este soluția ideală pentru clădirile din zonele cu densitate mare a construcțiilor. Vopseaua albă este considerată o vopsea rece, având un indice de reflectanță solară (SR) ridicat, emitanță (radianță) ridicată a razelor infraroșii (ε) și un indice ridicat de reflectanță solară (SRI), ceea ce reduce semnificativ temperatura pereților în timpul verii. Miile de nuanțe vibrante ale acestei vopsele sunt durabile în timp și rezistente la radiațiile solare. Vopseaua 4 Seasons este ușor de aplicat, are o putere mare de acoperire și un grad mare de aderență la majoritatea tipurilor de suprafețe (tencuială, beton, gips-carton, lemn), asigurând o acoperire perfectă și un finisaj mat și neted.

A/c - Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral (WB)
• Valoare limită COV: 40 g/L.
• Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 39 g/L.

DATE TEHNICE	
Tip rășină	acrilică
Densitate ISO 2811 @ 25°C	1,29 – 1,43 g/mL*
Conținutul de substanțe nevolatile - ISO 3251	59% (±3)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	115 KU (±15)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Grad de luciu la 60° - ISO 2813	<5 GU
Grad de luciu la 85° - ISO 2813	<13 GU
pH	9,2 (±0,5)
Absorbţia de apă - EN 1062-3	<0,05 Kg/m²h^{0,5} (Clasa W3)
Permeabilitatea la vapori de apă - EN 7783-2	S_d(m)<0,1 (Clasa V1)
Grad de alb - SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	88,0 (±1,5) **
Grad de galben - SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	0,50 (±0,5) **
Reflectanța solară totală (TSR) ASTM G 173	0,89**
Emitanța radiației infraroșii (ε) ASTM E 408-71	0,92**
Indicele de reflectare solară (SRI) ASTM E1980	113**
Acoperire pe strat	11 – 13 m²/L***
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	70 µm (±5 µm)

* Depinde de nuanță și de baza de nuanțare.
** Doar pentru alb.
***Depinde de nuanţă, de metoda de aplicare și de puterea de absorbție a suprafeţei.

TÜV AUSTRIA CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 2010092003904
EN ISO 14001 2010492003905
ISO 45001 20116193006043
SA 8000 TA170102004870
EMAS

4 Seasons™

KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

Vopsea 100% acrilică de înaltă calitate pentru exterior

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență a vopselei, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, grăsime, reziduuri, blistere de vopsea etc. Evitați generarea de praf și expunerea vopselei la praf.

» **Pe suprafețe noi:** înainte de aplicarea vopselei aplicați un strat de amorsă pe bază de apă KRAFT WALL PRIMER, diluată corespunzător sau un strat de KRAFT WHITE PRIMER. Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.

» **Pe suprafeţele care necesită reparații: (fisuri/crăpături):** folosiți KRAFT REPAIR pentru fisuri și KRAFT PUTTY pentru crăpături. După uscare se șlefuieşte zona, se desprăfuiește și se aplică un strat de amorsă KRAFT WALL PRIMER în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă KRAFT COMFORT WALL PRIMER sau pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă KRAFT WHITE PRIMER.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

» În caz că se anunță timp ploios, nu aplicați vopseaua timp de 4 zile.

» Înainte de a începe vopsirea, diluați vopseaua în proporție de 5-10% v/v, cu apă de la robinet, apoi amestecați-o bine.

» Puteți aplica vopseaua cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol airless.

» Produsul trebuie colorat numai cu nuanțe din paletarul KRAFT INSPIRED COLOR, pe bază de colorare recomandată.

» Se recomandă în mod deosebit ca produsul să fie colorat cu nuanțele din paletarul KRAFT INSPIRED COLLECTION, pentru o mai mare rezistență la intemperii, sau cu nuanțele inovatoare din paletarul KRAFT REFLECTIVE COLLECTION, pentru o mai mare stabilitate la expunerea la radiațiille solare, radiații măsurate de Universitatea Tehnică Națională din Atena, dat fiind indicele de reflectanță solară ridicat (TSR%) al acestor nuanțe.

» Pentru uniformitatea nuanței și a finisajului, este recomandabil să folosiți cutii de vopsea din același lot. În caz că loturile diferă, se recomandă să amestecați vopseaua din diversele loturi într-un recipient mai mare.

» Pentru un rezultat ideal, aplicaţi două straturi de vopsea KRAFT 4 SEASONS.

» Timp minim pentru aplicarea stratului următor: 3-4 ore.

» Timp de uscare (uscată la atingere): 1-2 ore la o temperatură de 25°C și la o umiditate relativă de 50%.

» Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.

» Evitați să aplicați petice de vopsea, după finalizarea aplicării. Orice diferență de absorbție sau în metoda de aplicare poate cauza neuniformități de culoare sau de luciu. Dacă este necesar, este indicat să revopsiți întreaga suprafață.

» Nu aplicaţi vopseaua la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

» Curăţaţi uneltele de vopsit imediat după utilizare, cu apă caldă şi săpun.

» Închideți ermetic cutia de vopsea, pentru a păstra vopseaua în stare bună, în vederea utilizării ulterioare, și depozitați-o, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui și de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în cutii de 0,750L, 3L și 10L, și în bazele de nuanțare P, T, D și A, ambalate în cutii de 1L, 3L și 10L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta produsului, înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite ale utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA
Str. Atomiştilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro

Număr telefon
+40 214 057100 luni- vineri
e-mail: **customercare-romania@druckfarbengroup.com**